



Neste Turbine GT 68

Turbinolja



Utmärkt oxidationsstabilitet



Utmärkt rostskyddsprestanda



Högt viskositetsindex



Vatten- och luftseparation i BH

Prestanda

ISO VG 68 , ISO-L-TGA , DIN 51515 L-TD , DIN 51524-1 HL , BS 489

Neste Turbine GT 68 är tillverkad av högkvalitativ basolja i grupp III, som har överlägsen teknisk prestanda jämfört med vanliga mineraloljor. Dessutom är basoljan praktiskt taget fri från svavel och aromater.

Den högkvalitativa basoljan och den specialutvecklade askfria tillsatssystemet ger Neste Turbine GT 68 har en lång och problemfri livslängd även vid höga temperaturer.

Applikationer

Neste Turbine GT 68 används speciellt för smörjning av lager i vatten-, ång- och gasturbiner. Den kan även användas för smörjning av andra lager och hydraulsystemet, vilket kräver särskilt slitageskydd.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	845	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	68	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	10.4	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	140		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	234	°C	ASTM D92
Droppunkt	-12	°C	ASTM D5949
Rost B	kommer att passera		ASTM D665
Kopparkorrosion	1B		ASTM D130
Luftutsläpp	5	min	ASTM D3427
FZG-felfas	7		ASTM D5182
Syratal (TAN)	0,2	mg KOH/g	ASTM D664
Användarvillkor	>10000	B	ASTM D943

För företag

Neste Corporation

Stationssökning

Min vätska

Placera	Pressmeddelanden och nyheter
Produktion	Störningsrapporter
Kundtjänst och förmåner	Neste-appen
Idéer och tips	Tillgänglighetspolicy
Kundtjänst och support	

[© Vätska](#) [Småkakor](#) [Hantera cookies](#) [Användarvillkor](#) [Dataskydd](#) [Rapportera ett problem](#)

[Uttalande om modernt slaveri](#)

